

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b>Benassi S.r.l.</b><br/>Via G. Rinaldi, 101/A</p>                            | <p>Denominazione commerciale<br/><b>Eco-compattato misto</b></p>  |  | <p><b>Sistema 2+</b><br/><br/>Certificato N.:<br/><b>0948-CPR-0443 rev.4</b></p> |
|  | Provenienza   | c/o Via G. Rinaldi, 101/A - Reggio Emilia (RE)   |  |
|   | Origine   | Frantumato   |  |
|   | Data  | 19/06/2024   |  |
|   | Lotto   | Lotto 2/2024   |  |
|   | Aggregato   | In frazione unica  |  |
|   | Usso previsto   | Impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade  |  |
|   | <p><b>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE</b><br/>(di cui all'allegato III del Regolamento (UE) n.574/2014 della Commissione del 21 Febbraio 2014)</p> | <p><b>UNI EN 13242:2008</b><br/>Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.</p> |  |
| <p><b>CARATTERISTICHE</b></p>   | <p><b>Sigla identificativa della prova/Unità di misura</b></p>  | <p><b>PRESTAZIONE</b></p>  |  |
| Dimensione dell'aggregato   | d/D (mm)  | d0-D31,5   |  |
| Categoria granulometrica  | G   | Ga 85  |  |
| Categoria di tolleranza   | GT  | -  |  |
| Indice di appiattimento   | FI  | FI 20  |  |
| Indice di forma   | SI  | SI 20  |  |
| Particelle frantumate   | C   | C 90/3   |  |
| Contenuto dei fini  | f   | f 3  |  |
| Resistenza alla frammentazione / frantumazione (con prova Los Angeles)            | LA  | LA 25  |  |
| Resistenza all'usura (con Micro Deval) (Mde)                                      | MDe   | MDe 30   |  |
| Massa volumica delle particelle   | Mg/m <sup>3</sup>   | 2,67   |  |
| Assorbimento all'acqua  | WA (%)  | 2,1  |  |
| Classificazione costituenti dell'aggregato grosso riciclato                       |   | ND   |  |
| Equivalentente in sabbia  | SE (%)  | 58   |  |
| Valore al blu di metilene   | MB (g/Kg)   | 2,2  |  |
| Solfati solubili in acido   | As  | AS 0,2   |  |
| Zolfo totale  | S   | S 1  |  |
| Solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato                                     | SS  | SS 0,2   |  |
| Test di cessione  | D.M. 27 Settembre 2022 N.152  | Nei limiti   |  |
| Circolare MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005  |   | Nei limiti di cui all'All.to C4 e C5   |  |
| <p>Note:</p>  |   |  |  |