

<p>Benassi S.r.l. Via G. Rinaldi, 101/A</p>	<p>Denominazione commerciale Macinato misto 0-100</p>		<p>Sistema 2+ Certificato N.: 0948-CPR-0443 rev.4</p>
	Provenienza	c/o Via G. Rinaldi, 101/A - Reggio Emilia (RE)	
	Origine	Frantumato	
	Data	09/09/2024	
	Lotto	Lotto 4/2024	
	Aggregato	In frazione unica	
	Usò previsto	Impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
	<p>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (di cui all'allegato III del Regolamento (UE) n.574/2014 della Commissione del 21 Febbraio 2014)</p>	<p>UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.</p>	
<p>CARATTERISTICHE</p>	<p>Sigla identificativa della prova/Unità di misura</p>	<p>PRESTAZIONE</p>	
Dimensione dell'aggregato	d/D (mm)	d0-D80	
Categoria granulometrica	G	Ga 85	
Categoria di tolleranza	GT	GTa 10	
Indice di appiattimento	FI	FI 20	
Indice di forma	SI	SI 40	
Particelle frantumate	C	C 90/3	
Contenuto dei fini	f	f 3	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione (con prova Los Angeles)	LA	LA 25	
Resistenza all'usura (con Micro Deval) (Mde)	MDe	MDe 25	
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	2,26	
Assorbimento all'acqua	WA (%)	1,8	
Classificazione costituenti dell'aggregato grosso riciclato		ND	
Equivalentente in sabbia	SE (%)	70	
Valore al blu di metilene	MB (g/Kg)	1	
Solfati solubili in acido	As	AS 0,2	
Zolfo totale	S	S 1	
Solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato	SS	SS 0,2	
Test di cessione	D.M. 27 Settembre 2022 N.152	Nei limiti	
Circolare MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005		Nei limiti di cui all'All.to C1, C4 e C5	
<p>Note:</p>			