


<p>Benassi S.r.l. Via G. Rinaldi, 101/A</p>	<p>Denominazione commerciale Macinato misto 0-100</p>		<p>Sistema 2+ Certificato N.: 0948-CPR-0443</p>
	Provenienza	c/o Via G. Rinaldi, 101/A - Reggio Emilia (RE)	
	Origine	Frantumato	
	Data	28/02/2025	
	Lotto	Lotto 1/2025	
	Aggregato	In frazione unica	
	Uso previsto	Impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
<p>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (di cui all'allegato III del Regolamento (UE) n.574/2014 della Commissione del 21 Febbraio 2014)</p>	<p>UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.</p>		
CARATTERISTICHE	Sigla identificativa della prova/Unità di misura	PRESTAZIONE	
Dimensione dell'aggregato	d/D (mm)	d0-D90	
Categoria granulometrica	G	Ga 85	
Categoria di tolleranza	GT	-	
Indice di appiattimento	FI	FI 20	
Indice di forma	SI	SI 20	
Particelle frantumate	C	C 90/3	
Contenuto dei fini	f	f 3	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione (con prova Los Angeles)	LA	LA 30	
Resistenza all'usura (con Micro Deval) (Mde)	MDe	MDe 30	
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	2,15	
Assorbimento all'acqua	WA (%)	1,2	
Equivalentente in sabbia	SE (%)	61	
Valore al blu di metilene	MB (g/Kg)	2	
		83,54 (Rcug ₇₀) 4,29 (Ra ₅ -) 12,17 (Rb ₃₀ -) < 0,1 (FL ₅ -) < 0,1 (X ₁ -)	
Solfati solubili in acido	As	ND	
Zolfo totale	S	ND	
Solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato	SS	ND	
Test di cessione	D.M. 28 Giugno 2024 N.127	Nei limiti	
Circolare MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005		Nei limiti di cui all'All.to C1, C4 e C5	
<p>Note: ND = Non determinato.</p>			