

BENASSI SRL VIA G. RINALDI, 101/A		Denominazione commerciale Macinato misto 0-100	Certificato N: 0948-CPR-0443
		<b>Provenienza</b> c/o Via G. Rinaldi, 101/A - Reggio Emilia (RE)	
<b>Origine</b>		Riciclato	
<b>Data</b>		28/11/2025	
<b>Lotto</b>		5/2025	
<b>Aggregato</b>		In frazione unica	
14	<b>EN 13242:2002+A1:2007</b> Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade		
CARATTERISTICHE	Sigla Identificativa della Prova/Unità di misura	PRESTAZIONE	
Dimensione dell'aggregato	d/D (mm)	d0-D90	
Categoria Granulometrica	G	Ga 85	
Categoria di tolleranza	GT	GTa 20	
Indice di appiattimento	FI	FI 20	
Indice di forma	SI	SI 40	
Particelle Frantumate	C	C 90/3	
Contenuto dei fini	f	f 9	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione (con Los Angeles)	LA	LA 30	
Resistenza all'usura (con Micro deval) (Mde)	MDE	MDE 30	
Massa volumica delle particelle	Mg/m3	2,63	
Assorbimento all'acqua	WA %	3,6	
Classificazione costituenti dell'aggregato riciclato	X (%) FL (cm <sup>3</sup> /kg) RC (%) RcuG (%) RB (%) RA (%) RG (%)	X 1- FL 5- RC 90 RCUG 90 RB 10- RA 5- RG 2-	
Equivalente in sabbia	SE (%)	58	
Valore al blu di metilene	MB	2,6	
Solfato Idrosolubile dell'aggregato riciclato	SS	SS 0,2	
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	F	ND	
Test di cessione	D.M. 28 Giugno 2024 N.127	Nei limiti	
Circolare MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005		Nei limiti di cui all'All.to C1, C4, C5	

**Note:**

ND = Non Determinato