

BENASSI SRL VIA G. RINALDI, 101/A		Denominazione commerciale Macinato misto 0-100	Certificato N: 0948-CPR-0443
		Provenienza	c/o Via G, Rinaldi, 101/A - Reggio Emilia (RE)
		Origine	Riciclato
		Data	20/02/2026
		Lotto	1/2026
		Aggregato	In frazione unica
14		EN 13242:2002+A1:2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
CARATTERISTICHE		Sigla Identificativa della Prova/Unità di misura	PRESTAZIONE
Dimensione dell'aggregato		d/D (mm)	d0-D90
Categoria Granulometrica		G	Ga 85
Categoria di tolleranza		GT	GTa 20
Indice di appiattimento		FI	FI 20
Indice di forma		SI	SI 40
Particelle Frantumate		C	C 90/3
Contenuto dei fini		f	f 3
Resistenza alla frammentazione / frantumazione (con Los Angeles)		LA	LA 30
Resistenza all'usura (con Micro deval) (Mde)		MDE	MDE 25
Massa volumica delle particelle		Mg/m3	2,55
Assorbimento all'acqua		WA %	2,5
Classificazione costituenti dell'aggregato riciclato		X (%) FL (cm³/kg) RC (%) Rcug (%) RB (%) RA (%) RG (%)	X 1- FL 5- RC 70 RCUG 70 RB 30- RA 5- RG 2-
Equivalente in sabbia		SE (%)	65
Valore al blu di metilene		MB	2,2
Solfato Idrosolubile dell'aggregato riciclato		SS	SS 0,2
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso		F	ND
Test di cessione		D.M. 28 Giugno 2024 N.127	Nei limiti
Circolare MATTM n. 5205 del 15 luglio 2005			Nei limiti di cui all'All.to C5

Note:

ND = Non Determinato