BENASSI SRL VIA G. RINALDI, 101/A	**Denominazione commerciale** Macinato misto 0-100	**Certificato N:** 0948-CPR-0443

CE

Provenienza	c/o Via G, Rinaldi, 101/A - Reggio Emilia (RE)
Origine	Riciclato
Data	18/11/2026
Lotto	6/2026
Aggregato	In frazione unica

14

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

CARATTERISTICHE	Sigla Identificativa della Prova/Unità di misura	PRESTAZIONE
Dimensione dell'aggregato	d/D (mm)	d0-D90
Categoria Granulometrica	G	Ga 85
Categoria di tolleranza	GT	-
Indice di appiattimento	FI	FI 20
Indice di forma	SI	SI 20
Particelle Frantumate	C	C 90/3
Contenuto dei fini	f	f 3
Resistenza alla frammentazione / frantumazione (con Los Angeles)	LA	LA 35
Resistenza all'usura (con Micro deval) (Mde)	MDE	MDE 30
Massa volumica delle particelle	Mg/m3	2,71
Assorbimento all'acqua	WA %	1,4
Classificazione costituenti dell'aggregato riciclato	X (%) FL (cm^3/kg) RC (%) Rcug (%) RB (%) RA (%) RG (%)	X 1- FL 5- RC 31 RCUG 50 RB 50- RA 5- RG 2-
Equivalente in sabbia	SE (%)	64
Valore al blu di metilene	MB	3,2
Solfato Idrosolubile dell'aggregato riciclato	SS	SS 0,2
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	F	NPD
Test di cessione	D.M. 28 Giugno 2024 N.127	Nei limiti

Note:

NPD = Nessuna prestazione determinata